

丘钛新材料科技(苏州)有限公司

江苏省苏州市昆山市经济开发区邵泾路 68 号 | 13868814910 | jotamachinery@gmail.com

GF-玻璃纤维增强单向带性能数据			
名称	厚度 mm	拉伸强度 MPa	纤维含量%
PP 玻璃纤维单向带	0.2-0.3	850	60-70
HDPE 玻璃纤维单向带	0.2-0.3	800	60-70
PET 玻璃纤维单向带	0.2-0.35	780	55-60
PC 玻璃纤维单向带	0.2-0.35	800	55-60
PA12 玻璃纤维单向带	0.25-0.35	950	50-60
PA6 玻璃纤维单向带	0.25-0.35	900	50-60

CF-碳纤维增强单向带性能数据			
名称	厚度 mm	拉伸强度 MPa	纤维含量%
PEEK 碳纤维单向带	0.15-0.2	1550	50-55
PPS 碳纤维单向带	0.15-0.2	1380	50-55
PA 碳纤维单向带	0.15-0.2	1220	50-55

丘钛新材料科技(苏州)有限公司

江苏省苏州市昆山市经济开发区邵泾路 68 号 | 13868814910 | jotamachinery@gmail.com

带材分切复卷机数据					
名称	型号	最大带材宽度	分切速度	收卷轴	最大收卷
热塑/热固带材分切机	JT-SLT-320X	320MM	6.35/12.7mm	滑差轴	500mm
预浸窄带分切缠绕机	JT-SLT-250S	250MM	3.175/6.35/12.7MM	气胀轴	300mm
单向带分切机	JT-SLT-900B	900MM	35m/min	滑差轴	1200mm
单向带分切机	JT-SLT-1600D	1600MM	800MM	滑差轴	800mm
热固分切机	JT-SLT-1300F	1300mm	300m/min	滑差轴	800mm